

INDEX S.p.a.
Constraction Systems and Products
 Via G. Rossini 22
 37060 Castel d'Aziano (VR)
 Italy

CE No. 1370-CPD-004

Výrobek:	Penetračně adhezivní nátěr INDEVER na bázi oxidovaného asfaltu a rychleschnoucích rozpouštědel nanášený za studena s vysokou přilnavostí k podkladům
Použití:	Penetračně adhezivní nátěry zajišťují penetraci betonové podkladní konstrukce a zvyšují adhezi následně provedené vrstvy. Provádějí se na všechny plochy, které budou spojeny s vodotěsnou vrstvou
Technologický Postup:	Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a olejů, nesmí obsahovat vylouhované cementové mléko a nesoudržné součásti s max. vlhkostí +4%. Penetračně adhezivní nátěry se musí nanášet takovým způsobem, aby dokonale pronikly do pórů v betonové podkladní konstrukci. Musí být dosaženo rovnoměrně černého zbarvení povrchu. Optimální dávku je třeba napřed ověřit. Penetračně adhezivní nátěr INDEVER se nanáší v množství 0,25 – 0,35 kg/m ² . Případné přebytky nátěru v místě záporných nerovností je nutné odstranit. Práce se provádějí při min. teplotě +5°C. Další vrstvy možno pokládat až po úplném odpaření těkavých podílů nátěrové hmoty. Nátěr musí dostatečně zaschnout, tj. 3 – 8 hodin dle klimatických podmínek

Technické parametry:

Barva	Černá
Hmotnost v suchém stavu (kg/l)	1,05
Sušina (%)	40
Bod vzplanutí (uzavřená nádoba) (°C)	+9
Přibližná spotřeba (g/m ²)	
- betonový podklad	300 – 350
- ocelový podklad	150 – 250
Balení (l)	20 (nádoby) 180 (sudy)

/Hodnoty jsou převzaty z technického listu výrobce/

Práce s výrobkem podléhá bezpečnostním předpisům pro tento druh výrobku.

► Pokyny pro zacházení a skladování:

Pokyny pro zacházení:

Nevdechujte výpary. Během manipulace s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit.

Pokyny pro skladování:

INDEVER skladujeme ve 20 l nádobách nebo 180 l sudech těsně uzavřené. Odstraňte všechny zdroje zapálení, otevřeného ohně. Nevystavujte přípravek přímému slunečnímu záření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Přípravek skladujte v chladné a dobře větrané místnosti.

Viz. bezpečnostní list dle Vyhlášky MPO č. 27/1999 Sb.

► Balení: 20 l nádobách nebo 180 l sudech